Calma

crevin

garantía 5 años

Información general

Composición
33%PP 30%PES 20%PES REC 9%CO REC 8%OF REC

Ancho
140 + 4cm

Peso
518 gr/m2 ± 5 %
725 gr/ml ± 5 %

Partida arancelaria
UE: 5801.36.00
USA: 5801.36.00.20

Nº informe laboratorio
IN-01418-2023-1

Especificaciones

Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm)
Urdimbre: 4,80
Trama: 1,80
EN ISO 13936/2:2004

Resistencia a la abrasión (repelado chenilla)
45.000 EN ISO 12947-2:1998

Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos)
4 EN ISO 12947/4:1998 and EN 14465:2003 (Annex A)

Resistencia al pilling
Pilling 4-5
EN ISO 12945/2:2000

Solidez a la luz artificial
>6 EN ISO 105-B02:1998 y 105 B02/A01:2002

Solidez al frote
Seco: 4-5
Húmedo: 4-5
EN ISO 105-X12:2002

Mantenimiento

PERFORMANCE+
Tejidos duraderos, de fácil limpieza

Condiciones de lavado

Mantenimiento y limpieza
4 FORD FLTM BN 112-08:2005

Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%)
Urdimbre: -3
Trama: -3
EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000 y EN ISO 5077:2008

Inflamabilidad

BS5852 Source 0
EN1021-Part 1:2006
CAL TB 117:2013
NFPA 260:2013

Bajo solicitud:
BS5852 Source 1
EN1021-Part 2:2006
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Clase 3IM
IMO Anexo 1 Parte 8

Consideraciones medioambientales

20% PET Reciclado botellas GRS
9% CO Reciclado
8% Reciclado circular residuo propio
33% Bajo impacto ambiental (PP)
30% PES

Alcance ciclo de vida
Evaluación de la cuna a la puerta. Desde la extracción de materias primas hasta el tejido acabado: recursos, producción y tintura del hilo, tejido y acabado del tejido, reciclaje de residuos.

Huella de carbono

En proceso kg CO_2 eq/m
-

Consumo de agua

En proceso litros/m
-

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Estudio realizado en colaboración con UPC.

Metodología:
Análisis de Ciclo de Vida. Norma ISO 14040.

Base de datos:
Datos propios, base de datos Ecoinvent 3.6 y datos publicados.

Unidad funcional:
1 metro lineal, 140 cm de ancho.

Metodología de cálculo:
ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.0
ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04
IPCC 2013 GWP 100a v1.03

Designed and Crafted in Terrassa (Barcelona)

Certificados

 *Resultados de análisis internos de Crevin, los valores deben tomarse como indicativos.