

resistente al fuego

Información general



Composición

60%PES 16%MA 13%CO REC 11%PES REC

Ancho

140 + 4cm

Peso

543 gr/m² ± 5 %

760 gr/ml ± 5 %

Partida arancelaria

UE: 5801.36.00

USA: 5801.36.00.20

Nº informe laboratorio

IN-00491/2017-B-1

IN-00299-2018-B-2

Especificaciones

Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm)

Urdimbre: 3,00

Trama: 2,80

EN ISO 13936/2:2004

Resistencia a la abrasión (repelado chenilla)

100.000 EN ISO 12947-2:2016

Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos)

3-4 EN ISO 12947/4:1998

and EN 14465:2003 (Annex A)

Resistencia al pilling

4-5 EN ISO 12945/2:2000

Solidez a la luz artificial

5-6 EN ISO 105-B02:1998

y 105 B02/A01:2002

Notas:

Puede haber una ligera variación de color entre partidas.

Mantenimiento

Condiciones de lavado



Mantenimiento y limpieza

4-5 FORD FLTM BN 112-08:2005

Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%)

Urdimbre: -1

Trama: -2

EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000

y EN ISO 5077:2008

Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.

Inflamabilidad

BS5852 Source 0

EN1021-Part 1:2006

CAL TB 117:2013

NFPA 260:2013

BS5852 Source 1

EN1021-Part 2:2006

BS 7176 Low Hazard

UNI 9175 Clase 3IM

Consideraciones medioambientales



13% CO Reciclado

11% PET Reciclado botellas GRS

60% PES

16% CO

Alcance ciclo de vida

Evaluación de la cuna a la puerta.

Desde la extracción de materias primas hasta el tejido acabado: recursos, producción y tintura del hilo, tejido y acabado del tejido, reciclaje de residuos.

Huella de carbono

4,84 kg CO₂ eq/m
0,21% menos que en 2020

Consumo de agua

170,1 litros/m
1,82% menos que en 2020



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Estudio realizado en colaboración con UPC.

Metodología:

Análisis de Ciclo de Vida. Norma ISO 14040.

Unidad funcional:

1 metro lineal, 140 cm de ancho.

Base de datos:

Datos propios, base de datos Ecoinvent 3.6 y datos publicados.

Metodología de cálculo:

Aware V1.02

ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04

ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04

IPCC 2013 GWP 100a v1.03

Software: SimaPro 9.4.01

Designed and Crafted
in Terrassa (Barcelona)

