


resistente al fuego • fácil limpieza • durabilidad

Información general	Especificaciones	Mantenimiento
 Composición 47%PES REC 24%PP REC 10%PES 10%MA 9%CO REC Ancho 140 + 4cm Peso 590 gr/m2 ± 5 % 826 gr/ml ± 5 % Partida arancelaria UE: 5407.83.00 USA: 5407.83.00.90 Nº informe laboratorio IN-00826-2022	Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm) Urdimbre: 1,50 Trama: 2,00 EN ISO 13936/2:2004 Resistencia a la abrasión (rotura hilos) 50.000 EN ISO 12947-2:2016 Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos) 4-5 EN ISO 12947/4:1998 and EN 14465:2003 (Annex A) Resistencia al pilling 4-5 EN ISO 12945/2:2000 Solidez a la luz artificial 5-6 EN ISO 105-B02:1998 y 105 B02/A01:2002 Solidez al frote Seco: 4-5 Húmedo: 4-5 EN ISO 105-X12:2002 Notas: Este tejido está fabricado con un hilo tipo bouclé que crea un efecto superficial natural e irregular. Los tejidos bouclé son generalmente más sensibles a los efectos del desgaste que los tejidos planos, y con un uso intensivo o prolongado pueden adquirir una textura más pronunciada.	PERFORMANCE+ Tejidos duraderos, de fácil limpieza Condiciones de lavado  Mantenimiento y limpieza 4 FORD FLT M BN 112-08:2005 Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%) Urdimbre: -3 Trama: -3 EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000 y EN ISO 5077:2008 *Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico a 40º (%) Urdimbre: -4% Trama: -4% EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000 y EN ISO 5077:2008 Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.
		Inflamabilidad BS5852 Source O EN1021-Part 1:2006 CAL TB 117:2013 NFPA 260:2013 BS5852 Source 1 EN1021-Part 2:2006 BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Clase 3IM

Consideraciones medioambientales

 80% recycled yarn 47% PET Reciclado botellas GRS 24% PP Reciclado 9% CO Reciclado 10% PES 10% MA	Alcance ciclo de vida Evaluación de la cuna a la puerta. Desde la extracción de materias primas hasta el tejido acabado: recursos, producción y tintura del hilo, tejido y acabado del tejido, reciclaje de residuos. Huella de carbono 4,77 kg CO₂ eq / m 1,24% menos que en 2020 Consumo de agua 134,12 litros / m 0,23% menos que en 2020	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa Estudio realizado en colaboración con UPC. Metodología: Análisis de Ciclo de Vida. Norma ISO 14040. Unidad funcional: 1 metro lineal, 140 cm de ancho. Base de datos: Datos propios, base de datos Ecoinvent 3.6 y datos publicados. Metodología de cálculo: Aware V1.02 ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04 ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04 IPCC 2013 GWP 100a v1.03 Software: SimaPro 9.4.0.1
---	---	---

Designed and Crafted
in Terrassa (Barcelona)

