

resistente al fuego • fácil limpieza • durabilidad • pet-friendly

Información general	Especificaciones	Mantenimiento
 Composición 74%PES 12%PES REC 7%CO REC 7%MA Ancho 140 + 4cm Peso 571 gr/m2 ± 5 % 800 gr/ml ± 5 % Partida arancelaria UE: 5801.36.00 USA: 5801.36.00.20 Nº informe laboratorio Document 13868, 13865, 13884, 13883 Entry 101094, -01, -02	Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm) Urdimbre: 1,00 / Trama: 1,00 EN ISO 13936/2:2004 Resistencia a la abrasión (rotura hilos) 200.000 EN ISO 12947-2:2016 Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos) 4-5 EN ISO 12947/4:1998 y EN 14465:2003 (Annex A) Resistencia al pilling 5 EN ISO 12945/2:2000 Solidez a la luz artificial 5-6 EN ISO 105-B02:1998 y 105 B02/A01:2002 Solidez al frote Seco: 5 / Húmedo: 4-5 EN ISO 105-X12:2002 Resistencia a la propensión de los enganches* 4-5 ASTM D 3939:13(2017) * En una prueba de enganche, se coloca una muestra de tela en un tambor cilíndrico y una bola con púas rebota aleatoriamente contra la tela en rotación. Después de 600 ciclos, el grado de daño se clasifica en una escala de 1 a 5. Una calificación de 4 a 5 significa una resistencia al enganche muy alta. En la práctica, esto significa que no es probable que se produzcan enganches, aunque un impacto prolongado e intenso con los animales puede provocar formación de bolitas superficiales, que pueden eliminarse fácilmente con un simple cepillado. Precaución: Arañar es un comportamiento felino natural. Una calificación de 4 a 5 no significa que una tela sea inmune al impacto de las garras de los animales. Para proteger los muebles tapizados de arañazos prolongados y severos, especialmente de gatos, se recomiendan postes rascadores o almohadillas protectoras alternativas. Los rasguños destructivos debidos a un comportamiento felino extremo no son motivo de reclamación.	PERFORMANCE+ Tejidos duraderos, de fácil limpieza Condiciones de lavado  Mantenimiento y limpieza 4-5 FORD FLTM BN 112-08:2005 Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%) Urdimbre: -1,6 Trama: -2 EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000 y EN ISO 5077:2008 Planchar por el reverso. Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.
		Inflamabilidad BS5852 Source 0 EN1021-Part 1:2006 CAL TB 117:2013 NFPA 260:2013 BS5852 Source 1 EN1021-Part 2:2006 BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Clase 3IM IMO Anexo 1 Parte 8

Consideraciones medioambientales

 19% hilo reciclado 12% PET Reciclado botellas GRS 7% CO Reciclado 74% PES 7% MA	Alcance ciclo de vida Evaluación de la cuna a la puerta. Desde la extracción de materias primas hasta el tejido acabado: recursos, producción y tintura del hilo, tejido y acabado del tejido, reciclaje de residuos. Huella de carbono 5,53 kg CO₂ eq / m 0,36% less since 2020 Consumo de agua 146,74 liters / m 6,65% less since 2020	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa Estudio realizado en colaboración con UPC. Metodología: Análisis de Ciclo de Vida. Norma ISO 14040. Unidad funcional: 1 metro lineal, 140 cm de ancho. Base de datos: Datos propios, base de datos Ecoinvent 3.6 y datos publicados. Metodología de cálculo: Aware V1.02 ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04 ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04 IPCC 2013 GWP 100a v1.03 Software: SimaPro 9.4.0.1
--	---	--

Designed and Crafted
in Terrassa (Barcelona)

