Corda

crevin

outdoor • resistente al fuego • facilidad de limpieza • lavable con lejía

Información general



Composición
78%PP 22%PET REC

Ancho
140 + 4cm

Peso
736 gr/m2 ± 5 %
1030 gr/ml ± 5 %

Partida arancelaria
UE: 5407.73.00
USA: 5407.73.20.60

Nº informe laboratorio
IN-00663-2025-1

Especificaciones

Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm)
Urdimbre: 1,2
Trama: 1
EN ISO 13936/2:2004

Resistencia a la abrasión (rotura hilos)
≥50.000 EN ISO 12947-2:2016

Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos)
3-4 EN ISO 12947/4:1998
y EN 14465:2003 (Annex A)

Resistencia al pilling
4-5 EN ISO 12945/2:2000

Solidez a la intemperie artificial
>6 EN ISO 105-B04:1997 (1000 hours)

Solidez al frote
Seco: 4-5
Húmedo: 4-5
EN ISO 105-X12:2002

Solidez al lavado acuoso (30º)
4-5 EN ISO 105-C06:1997/AC:2009

Solidez al cloro de piscina
4-5 EN ISO 105-E03:1993

Solidez al agua de mar
4-5 EN ISO 105-E02:1996

Mantenimiento

Condiciones de lavado



Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%)
Urdimbre: -2%
Trama: -2%
EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000
y EN ISO 5077:2008

Lavable con solución clorada 80% agua 20% lejia. En caso de aparición de moho, lavar a máquina con un detergente neutro y añadir 0,2 litros de lejía de uso doméstico en el primer ciclo de enjuague. Lavar a 40°C durante al menos 30 minutos. Use el ciclo suave con centrifugación mínima.

Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.

Inflamabilidad

BS5852 Source 0	EN1021-Part 2:2006
EN1021-Part 1:2006	IMO Anexo 1 Parte 8
CAL TB 117:2013	Bajo solicitud:
NFPA 260:2013	BS 7176 Low Hazard
BS5852 Source 1	UNI 9175 Clase 3IM

Consideraciones medioambientales



22% PET Reciclado botellas GRS
78% Bajo impacto ambiental (PP)

Alcance ciclo de vida
Evaluación de la cuna a la puerta. Desde la extracción de materias primas hasta el tejido acabado: recursos, producción y tintura del hilo, tejido y acabado del tejido, reciclaje de residuos.

Huella de carbono
4,9 kg CO_2 eq/m

Consumo de agua
69,7 litros/m

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Estudio realizado en colaboración con UPC.

Metodología:
Análisis de Ciclo de Vida. Norma ISO 14040.

Unidad funcional:
1 metro lineal, 140 cm de ancho.

Base de datos:
Datos propios, base de datos Ecoinvent 3.6 y datos publicados.

Metodología de cálculo:
Aware V1.02
ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04
ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04
IPCC 2013 GWP 100a v1.03
Software: SimaPro 9.4.0.1

Designed and Crafted in Terrassa (Barcelona)

Rev. nº: 5 - 17/03/2025 *Los resultados subrayados son resultado de análisis internos de Crevin y por lo tanto, los valores deben tomarse como indicativos.