# Granit

crevin

garantía 5 años • fácil limpieza • durabilidad

## Información general



**Composición**
57%PES REC 26%PP REC 12%PES 2%CO REC 2%OF REC 1%PP

**Ancho**
140 + 4cm

**Peso**
554 gr/m2 ± 5 %
775 gr/ml ± 5 %

**Partida arancelaria**
UE: 5407.83.00
USA: 5407.83.00.90

**Nº informe laboratorio**
IN-00826-2022 / 2024RA1616

## Especificaciones

**Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm)**
Urdimbre: 1,50
Trama: 2,00
EN ISO 13936/2:2004

**Resistencia a la abrasión (rotura hilos)**
50.000 EN ISO 12947-2:2016

**Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos)**
4-5 EN ISO 12947/4:1998
y EN 14465:2003 (Annex A)

**Resistencia al pilling**
4-5 EN ISO 12945/2:2000

**Solidez a la luz artificial**
5-6 EN ISO 105-B02:1998
y 105 B02/A01:2002


**Solidez al frote**
Seco: 4-5
Húmedo: 4-5
EN ISO 105-X12:2002

Notas:
Este tejido está fabricado con un hilo tipo bouclé que crea un efecto superficial natural e irregular. Los tejidos bouclé son generalmente más sensibles a los efectos del desgaste que los tejidos planos, y con un uso intensivo o prolongado pueden adquirir una textura más pronunciada.

## Mantenimiento

**PERFORMANCE+**
**Tejidos duraderos, de fácil limpieza**

**Condiciones de lavado**




**Mantenimiento y limpieza**
4 FORD FLTM BN 112-08:2005

**Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%)**
Urdimbre: -3
Trama: -3
EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000
y EN ISO 5077:2008

Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.

## Inflamabilidad

BS5852 Source 0
EN1021-Part 1:2006
CAL TB 117:2013
NFPA 260:2013

Bajo solicitud:
BS5852 Source 1
EN1021-Part 2:2006
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Clase 3IM

## Consideraciones medioambientales




57% PET Reciclado botellas GRS
26% PP Reciclado GRS
2% CO Reciclado
2% Reciclado circular residuo propio
12% PES
1% PP

**Alcance ciclo de vida**
Evaluación de la cuna a la puerta. Desde la extracción de materias primas hasta el tejido acabado: recursos, producción y tintura del hilo, tejido y acabado del tejido, reciclaje de residuos.

**Huella de carbono**
3,86 kg $CO_2$ eq/m
14,98% menos que en 2021

**Consumo de agua**
81,6 litros/m
9,68% menos que en 2021

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
**Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa**

Estudio realizado en colaboración con UPC.

Metodología:
Análisis de Ciclo de Vida. Norma ISO 14040.

Unidad funcional:
1 metro lineal, 140 cm de ancho.

Base de datos:
Datos propios, base de datos Ecoinvent 3.6 y datos publicados.

Metodología de cálculo:
Aware V1.02
ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04
ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04
IPCC 2013 GWP 100a v1.03
Software: SimaPro 9.4.0.1

Designed and Crafted in Terrassa (Barcelona)

Rev. nº: 8 - 01/09/2022 *Los resultados subrayados son resultado de análisis internos de Crevin y por lo tanto, los valores deben tomarse como indicativos.