# Sublim

crevin

garantía 5 años • fácil limpieza • durabilidad

## Información general



**Composición**
46%PET REC 39%PES 7%CO REC
6%OF REC 2%PES REC

**Ancho**
140 + 4cm

**Peso**
467 gr/m2 ± 5 %
654 gr/ml ± 5 %

**Partida arancelaria**
UE: 5801.36.00
USA: 5801.36.00.20

**Nº informe laboratorio**
802.069 / 802.256 / 2024RA1611

## Especificaciones

**Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm)**
Urdimbre: 2,90
Trama: 3,00
EN ISO 13936/2:2004

**Resistencia a la abrasión (rotura hilos)**
60.000 EN ISO 12947-2:2016

**Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos)**
4 EN ISO 12947/4:1998
y EN 14465:2003 (Annex A)

**Resistencia al pilling**
5 EN ISO 12945/2:2000

**Solidez a la luz artificial**
5-6 EN ISO 105-B02:1998
y 105 B02/A01:2002

## Mantenimiento

**PERFORMANCE+**
**Tejidos duraderos, de fácil limpieza**

**Condiciones de lavado**




**Mantenimiento y limpieza**
4-5 FORD FLTM BN 112-08:2005

**Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%)**
Urdimbre: -1
Trama: -1
EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000
y EN ISO 5077:2008

Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.

## Inflamabilidad

BS5852 Source 0
EN1021-Part 1:2006
CAL TB 117:2013
NFPA 260:2013

Bajo solicitud:
BS5852 Source 1
EN1021-Part 2:2006
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Clase 3IM

## Consideraciones medioambientales




46% PET Reciclado botellas GRS
7% CO Reciclado
6% Reciclado circular residuo propio
2% PES Reciclado GRS
39% PES

**Alcance ciclo de vida**
Evaluación de la cuna a la puerta. Desde la extracción de materias primas hasta el tejido acabado: recursos, producción y tintura del hilo, tejido y acabado del tejido, reciclaje de residuos.

**Huella de carbono**
4,78 kg $CO_2$ eq/m
6,09% menos que en 2020

**Consumo de agua**
109,44 litros/m
17,70% menos que en 2020

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
**Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa**

Estudio realizado en colaboración con UPC.

Metodología:
Análisis de Ciclo de Vida. Norma ISO 14040.

Unidad funcional:
1 metro lineal, 140 cm de ancho.

Base de datos:
Datos propios, base de datos Ecoinvent 3.6 y datos publicados.

Metodología de cálculo:
Aware V1.02
ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04
ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04
IPCC 2013 GWP 100a v1.03
Software: SimaPro 9.4.0.1

Designed and Crafted in Terrassa (Barcelona)

Rev. nº: 9 - 18/07/2022 *Los resultados subrayados son resultado de análisis internos de Crevin y por lo tanto, los valores deben tomarse como indicativos.