Velvety

crevin

garantía 5 años • fácil limpieza • durabilidad • pet-friendly

Información general

Composición
80%PES 11%PES REC 5%CO REC 4%CO

Ancho
140 + 4cm

Peso
557 gr/m2 ± 5 %
780 gr/ml ± 5 %

Partida arancelaria
UE: 5801.36.00
USA: 5801.36.00.20

Nº informe laboratorio
Docs. 13868, 13865, 13884, 13883
2020AN1320 EN ISO 20743
IN-01968/2023-1

Especificaciones

Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm)
Urdimbre: 1,00 / Trama: 1,00
EN ISO 13936/2:2004

Resistencia a la abrasión (rotura hilos)
200.000 EN ISO 12947-2:2016

Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos)
4-5 EN ISO 12947/4:1998
y EN 14465:2003 (Annex A)

Resistencia al pilling
5 EN ISO 12945/2:2000

Solidez a la luz artificial
5-6 EN ISO 105-B02:1998 y 105 B02/A01:2002

Solidez al frote
Seco: 4-5 / Húmedo: 4-5
EN ISO 105-X12:2002

Resistencia a la propensión de los enganches*
4-5 ASTM D 3939:13(2017)

* En una prueba de enganche, se coloca una muestra de tela en un tambor cilíndrico y una bola con púas rebota aleatoriamente contra la tela en rotación. Después de 600 ciclos, el grado de daño se clasifica en una escala de 1 a 5. Una calificación de 4 a 5 significa una resistencia al enganche muy alta. En la práctica, esto significa que no es probable que se produzcan enganches, aunque un impacto prolongado e intenso con los animales puede provocar formación de bolitas superficiales, que pueden eliminarse fácilmente con un simple cepillado.

Precaución: Arañar es un comportamiento felino natural. Una calificación de 4 a 5 no significa que una tela sea inmune al impacto de las garras de los animales. Para proteger los muebles tapizados de arañazos prolongados y severos, especialmente de gatos, se recomiendan postes rascadores o almohadillas protectoras alternativas. Los rasguños destructivos debidos a un comportamiento felino extremo no son motivo de reclamación.

Mantenimiento

PERFORMANCE+
Tejidos duraderos, de fácil limpieza

Condiciones de lavado

40 P W

Mantenimiento y limpieza
4-5 FORD FLTM BN 112-08:2005

Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%)
Urdimbre: -1,6
Trama: -2
EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000
y EN ISO 5077:2008

Planchar por el reverso.
Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.

Inflamabilidad

BS5852 Source 0
EN1021-Part 1:2006
CAL TB 117:2013
NFPA 260:2013

Bajo solicitud:
BS5852 Source 1
EN1021-Part 2:2006
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Clase 3IM

Consideraciones medioambientales

11% PET Reciclado botellas GRS
5% CO Reciclado
80% PES
4% CO

Alcance ciclo de vida
Evaluación de la cuna a la puerta. Desde la extracción de materias primas hasta el tejido acabado: recursos, producción y tintura del hilo, tejido y acabado del tejido, reciclaje de residuos.

Huella de carbono

5,6 kg CO_2 eq/m
-1,63% menos que en 2020

Consumo de agua

154,4 litros/m
9,55% menos que en 2020

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Estudio realizado en colaboración con UPC.

Metodología:
Análisis de Ciclo de Vida. Norma ISO 14040.

Unidad funcional:
1 metro lineal, 140 cm de ancho.

Base de datos:
Datos propios, base de datos Ecoinvent 3.6 y datos publicados.

Metodología de cálculo:
Aware V1.02
ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04
ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04
IPCC 2013 GWP 100a v1.03
Software: SimaPro 9.4.0.1

Designed and Crafted in Terrassa (Barcelona)

Rev. nº: 17 - 23/09/2022 *Los resultados subrayados son resultado de análisis internos de Crevin y por lo tanto, los valores deben tomarse como indicativos.