
Bora Bora (Imp)

crevin

outdoor • resistent al foc • impermeable • facilitat de neteja • rentable amb lleixiu

Informació general



Composició
80%PP 18%PES REC 2%PU

Ample
140 + 4cm

Pes
764 gr/m2 ± 5 %
1070 gr/ml ± 5 %

Partida aranzelària
UE: 5407.73.00
USA: 5407.73.20.60

Nº informe laboratori
IN-00261-2017

Especificacions

Resistència al lliscament de les costures (mm)
Ordit: 2,00
Trama: 3,00
EN ISO 13936/2:2004

Resistència a l'abrasió (trencament de fils)
>100.000EN ISO 12947-2:2016

Resistència al pilling
5 EN ISO 12945/2:2000

Solidesa a la llum artificial
>6 EN ISO 105-B04:1997 (1000 hours)

Solidesa al freg
Sec: 4-5
Humit: 4-5
EN ISO 105-X12:2002

Solidesa al rentat aquós (30º)
4-5 EN ISO 105-C06:1997/AC:2009

Resistència a la penetració de l'aigua
>2000mbar

Resistència a la putrefacció (bacteris)
Sí EN 20811:1992 - AATCC 30:2004

Solidesa al clor de piscina
4-5 EN ISO 105-E03:1993

Solidesa a l'aigua de mar
4-5 EN ISO 105-E02:1996

Manteniment

Condicions de rentat



Estabilitat dimensional després del rentat i assecat domèstic (%)
Ordit: -3
Trama: -1
EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000 i EN ISO 5077:2008

Rentable amb lleixiu: 80% aigua, 20% lleixiu.
En cas d'aparició de fongs, rentar a màquina amb un detergent neutre i afegir 0,2 litres de lleixiu d'ús domèstic al primer cicle d'esbandida. Rentar a 40 °C durant com a mínim 30 minuts. Utilitzeu el cicle suau amb centrifugat mínim.

En confeccionar o rentar una funda amb velcro, col·loqueu una tira protectora per no danyar el teixit.


Notes:
Recomanacions: Distància overlock i puntada: 12 mm + 0,5 mm mínim
Gruix d'agulla: 110 Nm
Fil: Polièster - Cotó 74 Tex (núm. 36)
Densitat de puntada: 4,0 puntades + 0,1 puntades/cm

Inflamabilitat

BS5852 Source 0
EN1021-Part 1:2006
CAL TB 117:2013
NFPA 260:2013
BS5852 Source 1
EN1021-Part 2:2006
IMO Anex 1 Part 8

Sota comanda:
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Clase 3IM

Consideracions mediambientals



18% PET Reciclat d'ampolles (GRS)
82% Baix impacte ambiental (PP)

Abast del cicle de vida
Avaluació del bressol a la porta.
Des de l'extracció de les matèries primeres fins al teixit acabat: recursos, producció i tintura del fil, teixidura i acabat del teixit, reciclatge de residus.

Petjada de carboni
4,72 kg CO_2 eq/m
11,78% menys que el 2020

Consum d'aigua
67,24 litres/m
11,22% menys que el 2020

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Estudi realitzat en col·laboració amb la UPC.

Metodologia:
Anàlisi de Cicle de Vida. Norma ISO 14040.

Unitat funcional:
1 metre lineal, 140 cm d'amplada.

Base de dades:
Dades pròpies, base de dades Ecoinvent 3.6 i dades publicades.

Metodologia de càlcul:
Aware V1.02
ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04
ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04
IPCC 2013 GWP 100a v1.03
Software: SimaPro 9.4.0.1

Designed and Crafted in Terrassa (Barcelona)

Rev. nº: 14 - 24/08/2022 *Els resultats subratllats són resultat d'anàlisis internes de Crevin i, per tant, els valors s'han de considerar orientatius.