Fiji (Imp)

crevin

outdoor • impermeable • facilitat de neteja • rentable amb lleixiu

Informació general



Composició
81%PP 15%PES REC 4%PU

Ample
140 + 4cm

Pes
560 gr/m2 ± 5 %
784 gr/ml ± 5 %

Partida aranzelària
UE: 5903.20.90
USA: 5903.20.18.00

Nº informe laboratori
2019AN1636

Especificacions

Resistència al lliscament de les costures (mm)
Ordit: 2,00
Trama: 2,60
EN ISO 13936/2:2004

Resistència a l'abrasió (trencament de fils) 30.000 EN ISO 12947-2:2016

Resistència al pilling
4-5 EN ISO 12945/2:2000

Solidesa a la llum artificial
>6 EN ISO 105-B04:1997 (1000 hours)

Solidesa al freg
Sec: 4-5 / Humit: 4-5
EN ISO 105-X12:2002

Solidesa al rentat aquós (30º)
4-5 EN ISO 105-C06:1997/AC:2009

Resistència a la penetració d'aigua
>2000mbar


Resistència a la putrefacció (bacteris)
Cara superior
EN 20811:1992 - AATCC 30:2004

Solidesa al clor de piscina
4-5 EN ISO 105-E03:1993

Solidesa a l'aigua de mar
4-5 EN ISO 105-E02:1996

Manteniment

Condicions de rentat



Manteniment i neteja
4-5 FORD FLTM BN 112-08:20055

Estabilitat dimensional després del rentat i assecat domèstic (%)
Ordit: -2
Trama: -0,8
EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000 i EN ISO 5077:2008


Rentable amb lleixiu: 80% aigua, 20% lleixiu.
En cas d'aparició de fongs, rentar a màquina amb un detergent neutre i afegir 0,2 litres de lleixiu d'ús domèstic al primer cicle d'esbandida. Rentar a 40 °C durant com a mínim 30 minuts. Utilitzeu el cicle suau amb centrifugat mínim.

En confeccionar o rentar una funda amb velcro, col·loqueu una tira protectora per no danyar el teixit.

Inflamabilitat

BS5852 Source 0
EN1021-Part 1:2006
CAL TB 117:2013
NFPA 260:2013

Consideracions mediambientals



15% PET Reciclat d'ampolles (GRS)
81% Baix impacte ambiental (PP)
4% PU

Abast del cicle de vida
Avaluació del bressol a la porta.
Des de l'extracció de les matèries primeres fins al teixit acabat: recursos, producció i tintura del fil, teixidura i acabat del teixit, reciclatge de residus.

Petjada de carboni

3,45 kg CO_2 eq/m
10,39% menys que el 2020

Consum d'aigua

49 litros/m
9,94% menys que el 2020

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Estudi realitzat en col·laboració amb la UPC.

Metodologia:
Anàlisi de Cicle de Vida. Norma ISO 14040.

Unitat funcional:
1 metre lineal, 140 cm d'amplada.

Base de dades:
Dades pròpies, base de dades Ecoinvent 3.6 i dades publicades.

Metodologia de càlcul:
Aware V1.02
ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04
ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04
IPCC 2013 GWP 100a v1.03
Software: SimaPro 9.4.0.1

Designed and Crafted in Terrassa (Barcelona)

AENOR ZERO WASTE · AENOR ECODESIGN ISO 14006 · AENOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ISO 14001 · AENOR QUALITY MANAGEMENT ISO 9001 · OEKO-TEX MADE IN GREEN · OEKO-TEX STANDARD 100 · PFAS FREE · REACH

Rev. nº: 14- 07/10/2022 *Els resultats subratllats són resultat d'anàlisis internes de Crevin i, per tant, els valors s'han de considerar orientatius.