Icona

crevin

facilitat de neteja

Informació general



Composició
58%PES REC 28%PP REC 10%PES 2%CO REC 2%OF REC

Ample
140 + 4cm

Pes
568 gr/m2 ± 5 %
795 gr/ml ± 5 %

Partida aranzelària
UE: 5407.73.00
USA: 5407.73.20.60

Nº informe laboratori
IN-000947/2025-1

Especificacions

Resistència al lliscament de les costures (mm)
Ordit: : 2,3
Trama: 2,3
EN ISO 13936/2:2004

Resistència a l'abrasió (trencament de fils)
50.000 EN ISO 12947-2:2016

Resistència a l'abrasió (canvi d'aspecte: 3.000 cicles)
3-4 EN ISO 12947/4:1998
i EN 14465:2003 (Annex A)

Resistència al pilling
4 EN ISO 12945/2:2000


Solidesa a la llum artificial
>6 EN ISO 105-B02:1998
i 105 B02/A01:2002

Solidesa al freg
Sec: 4-5
Humit: 4-5
EN ISO 105-X12:2002

Notes:
Aquest teixit està fabricat amb un fil tipus bouclé que crea un efecte superficial natural i irregular. Els teixits bouclé són generalment més sensibles als efectes del desgast que els teixits plans i, amb un ús intensiu o prolongat, poden adquirir una textura més pronunciada.

Manteniment

Condicions de rentat



Manteniment i neteja
3 FORD FLTM BN 112-08:2005


Estabilitat dimensional després del rentat i assecat domèstic (%)
Ordit: -3%
Trama: -2%
EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000 i EN ISO 5077:2008

En confeccionar o rentar una funda amb velcro, col·loqueu una tira protectora per evitar danyar el teixit.

Inflamabilitat

BS5852 Source 0	Sota comanda:
EN1021-Part 1:2006	BS5852 Source 1
CAL TB 117:2013	EN1021-Part 2:2006
NFPA 260:2013	BS 7176 Low Hazard
	UNI 9175 Clase 3IM

Consideracions mediambientals



53% PET Reciclat procedent d'ampolles (GRS)
7% CO Reciclat
6% Reciclat circular residu propi
50% Baix impacte ambiental (PP)

Abast del cicle de vida
Avaluació del bressol a la porta.
Des de l'extracció de les matèries primeres fins al teixit acabat: recursos, producció i tintura del fil, teixidura i acabat del teixit, reciclatge de residus.

Petjada de carboni
4 kg CO_2 eq/m
-

Consum d'aigua
97,42 litres/m
-

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Estudi realitzat en col·laboració amb la UPC.

Metodologia:
Anàlisi de Cicle de Vida. Norma ISO 14040.

Unitat funcional:
1 metre lineal, 140 cm d'amplada.

Base de dades:
Dades pròpies, base de dades Ecoinvent 3.6 i dades publicades.

Metodologia de càlcul:
Aware V1.02
ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04
ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04
IPCC 2013 GWP 100a v1.03
Software: SimaPro 9.4.0.1

Designed and Crafted in Terrassa (Barcelona)

AENOR ZERO WASTE · AENOR ECODESIGN ISO 14006 · AENOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ISO 14001 · AENOR QUALITY MANAGEMENT ISO 9001 · OEKO-TEX STANDARD 100 · PFAS FREE · REACH

Rev. nº: 6 - 17/03/2025 *Els resultats subratllats són resultat d'anàlisis internes de Crevin i, per tant, els valors s'han de considerar orientatius.