Noah

crevin

100% recilcat • facilitat de neteja

Informació general



Composició
100%PES REC

Ample
140 + 4cm

Pes
470 gr/m2 ± 5 %
667 gr/ml ± 5 %

Partida aranzelària
UE: 5801.36.00
USA: 5801.36.00.20

Nº informe laboratori
IN-00825-2020-3

Especificacions

Resistència al lliscament de les costures (mm)
Ordit: 3,00
Trama: 2,50
EN ISO 13936/2:2004

Resistència a l'abrasió (trencament de fils)
>100.000 EN ISO 12947-2:2016

Resistència al pilling
4-5 EN ISO 12945/2:2000

Solidesa a la llum artificial
5-6 EN ISO 105-B02:1998
i 105 B02/A01:2002


Solidesa al freg
Sec: 4-5
Humit: 4-5
EN ISO 105-X12:2002

Notes:
Noah ha estat fabricada amb fibra 100% reciclada i tenyida en peça. Les irregularitats presents en el teixit són una part intrínseca dels materials reciclats i això pot causar lleugeres variacions de color i textura entre les partides.

Noah deu la seva textura orgànica a una filatura especial, caracteritzada per la seva irregularitat a la superfície del teixit. A causa de l'estructura d'aquest fil, s'ha de tenir una cura especial durant la confecció i també en el seu ús, i s'ha d'evitar qualsevol contacte amb objectes punxants, velcro o qualsevol superfície rugosa en general.

Manteniment

Condicions de rentat



Manteniment i neteja
4-5 FORD FLTM BN 112-08:2005

Estabilitat dimensional després del rentat i assecat domèstic (%)
Ordit: -1
Trama: -1
EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000
i EN ISO 5077:2008

En confeccionar o rentar una funda amb velcro, col·loqueu una tira protectora per evitar danyar el teixit.

Noah s'ha d'aspirar a una intensitat baixa amb un broquet especial per a mobles tous.

No utilitzeu raspalls ni esponges abrasives.

Inflamabilitat

BS5852 Source 0
EN1021-Part 1:2006
CAL TB 117:2013
NFPA 260:2013

Consideracions mediambientals



81% PET Reciclat procedent d'ampolles (GRS)
19% PES Reciclat GRS

Abast del cicle de vida
Avaluació del bressol a la porta.
Des de l'extracció de les matèries primeres fins al teixit acabat: recursos, producció i tintura del fil, teixidura i acabat del teixit, reciclatge de residus.

Petjada de carboni
3,1 kg CO_2 eq/m
0,32% menys que el 2020

Consum d'aigua
67,44 litres/m
12,29% menys que el 2020

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Estudi realitzat en col·laboració amb la UPC.

Metodologia:
Anàlisi de Cicle de Vida. Norma ISO 14040.

Unitat funcional:
1 metre lineal, 140 cm d'amplada.

Base de dades:
Dades pròpies, base de dades Ecoinvent 3.6 i dades publicades.

Metodologia de càlcul:
Aware V1.02
ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04
ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04
IPCC 2013 GWP 100a v1.03
Software: SimaPro 9.4.0.1

Designed and Crafted in Terrassa (Barcelona)

Rev. nº: 12 - 28/07/2022 *Els resultats subratllats són resultat d'anàlisis internes de Crevin i, per tant, els valors s'han de considerar orientatius.