

Libra

El teixit que es pot
desinfectar amb lleixiu



crevin

Per què netejar amb lleixiu?

El lleixiu és un desinfectant potent i eficaç. El seu actiu principal, l'hipoclorit de sodi, té la capacitat de trencar les proteïnes microbianes en microorganismes i, d'aquesta manera, aconseguir eliminar fàcilment virus, bacteris i fongs.

Libra representa la primera generació de teixits postpandèmia gràcies a la seva capacitat per rentar-se amb lleixiu.

A part de la desinfecció amb lleixiu, també es poden netejar fàcilment amb una simple dissolució d'aigua i sabó, o rentar a màquina en el cas que la tapisseria sigui desenfundable.

Libra està avalat pel certificat sostenible OEKO-TEX i pel certificat hipoal·lèrgic (antial·lèrgic) Hohenstein.



Rentable amb lleixiu



Rentable a màquina



Fàcil neteja



Hipoal·lèrgic



Repel·lent a les olors



Alta resistència a l'abradió



Solidesa a la llum




Disponible en FR



29 colors

Neteja general lleu (per a desinfecció i esterilització)

1. Prepareu una solució del 20% de lleixiu domèstic i 80% d'aigua.
2. Amb una esponja o un drap de cotó net, apliqueu la solució de lleixiu al teixit de tapissoria.
3. Després de la neteja, esbandiu bé la zona amb aigua fresca per eliminar tots els residus de lleixiu.
4. Assequeu amb un drap net i deixeu assecar a temperatura ambient.



Rentat a màquina amb lleixiu (per a la neteja i desinfecció de fundes extraïbles)

1. Renteu a 30 °C utilitzant un cicle suau amb una centrifugació mínima.
2. No carregueu la rentadora en excés.
3. Si la funda té velcro, apliqueu un drap o una tira protectora per evitar danyar la tela de tapissoria.
4. Utilitzeu un detergent per a roba suau i afegiu 0,2 l de lleixiu domèstic al primer cicle d'esbandida.
5. Deixeu assecar a temperatura ambient.
6. No planxeu.



Neteja de taques (per a la neteja de floridura i altres taques)*

1. Deixeu que la solució actuï sobre el teixit durant 10-15 minuts.
2. Elimineu la taca de floridura fregant amb una esponja o un drap de cotó net amb la solució de lleixiu/sabó. Repetiu si és necessari. Es pot afegir més detergent a la solució.
3. Després de la neteja, esbandiu bé la zona amb aigua fresca per eliminar tots els residus de lleixiu i sabó.
4. Assequeu amb un drap de cotó net i deixeu assecar a temperatura ambient.

* Per a una eliminació correcta de la majoria de taques, el lleixiu no és necessari. Utilitzeu lleixiu només amb taques persistents, per eliminar olors o per a esterilització.

Composició	50%PP 32%PES REC 12%CO REC 6%OF REC	
Ample	140	
Gramatge lineal	616 gr/ml ± 5%	
Resistència al desplaçament de les costures EN ISO 13936/2	ORD	TRM
	1,6	1
Resistència a l'abrasió	Trencament del fil (A) / Repelat chenilla (B) EN ISO 12947/2	66.000 (A)
	Canvi d'aspecte 3000c EN ISO 12947/4	4-5
Resistència al pilling EN ISO 12945/2	4-5	
Reacció al foc	BS5852 Sche. Part 4 Source O EN 1021 Part 1 CAL TB 117:2013 NFPA 260:2013	PASSA
Solidesa a la llum artificial EN ISO 105-B02	6-7	
Solidesa al fregament EN ISO 105-X12	SEC	HUM.
	4-5	4-5
Estabilitat dimensional després de rentat i assecat domèstic EN ISO 3759 / EN ISO 6330 / EN ISO 5077	ORD	TRM
	-1%	-1%
Rentat		

PERFORMANCE+

www.crevin.com