

garantía 5 años

Información general	Especificaciones	Mantenimiento
 <p>Composición 49%PES REC 21%PP REC 17%PES 7%CO REC 6%OF REC</p> <p>Ancho 140 + 4cm</p> <p>Peso 496 gr/m² ± 5 % 695 gr/ml ± 5 %</p> <p>Partida arancelaria UE: 5801.36.00 USA: 5801.36.00.20</p> <p>Nº informe laboratorio IN-01082-2024-1 / 2024RA1614</p>	<p>Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm) Urdimbre: 2,2 Trama: 1,9 EN ISO 13936/2:2004</p> <p>Resistencia a la abrasión (rotura hilos) 50.000 EN ISO 12947-2:2016</p> <p>Resistencia al pilling 4-5 EN ISO 12945/2:2000</p> <p>Solidez a la luz artificial 5-6 EN ISO 105-B02:1998 y 105 B02/A01:2002</p>	<p>PERFORMANCE+ Tejidos duraderos, de fácil limpieza</p> <p>Condiciones de lavado </p> <p>Mantenimiento y limpieza 4 FORD FLT M BN 112-08:2005</p> <p>Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%) Urdimbre: -2 Trama: -2 EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000 y EN ISO 5077:2008</p> <p>Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.</p> <p>Inflamabilidad</p> <p>BS5852 Source O Bajo solicitud: EN1021-Part 1:2006 BS5852 Source 1 CAL TB 117:2013 EN1021-Part 2:2006 NFPA 260:2013 BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Clase 3IM</p>

Consideraciones medioambientales

 <p>83% hilo reciclado</p> <p>49% PET Reciclado botellas GRS 21% PP Reciclado 7% CO Reciclado 6% Reciclado circular residuo propio 17% PES</p>	<p>Alcance ciclo de vida Evaluación de la cuna a la puerta. Desde la extracción de materias primas hasta el tejido acabado: recursos, producción y tintura del hilo, tejido y acabado del tejido, reciclaje de residuos.</p> <p>Huella de carbono 4,45 kg CO₂ eq/m</p> <p>Consumo de agua 100,12 litros/m</p>	<p> UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa</p> <p>Estudio realizado en colaboración con UPC.</p> <p>Metodología: Análisis de Ciclo de Vida. Norma ISO 14040.</p> <p>Unidad funcional: 1 metro lineal, 140 cm de ancho.</p> <p>Base de datos: Datos propios, base de datos Ecoinvent 3.6 y datos publicados.</p> <p>Metodología de cálculo: Aware V1.02 ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04 ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04 IPCC 2013 GWP 100a v1.03 Software: SimaPro 9.4.01</p>
--	---	---

Designed and Crafted in Terrassa (Barcelona)

